

PRESENTACIÓN

Bolsa de : 2 y 5 kg.

COLOR
15 colores

● BENEFICIOS

- Impermeable.
- Terminación fina.
- Resistente.



AMPLIA GAMA
DE COLORES



ANTIHONGOS
ANTIALGAS



RESISTENTE



IMPERMEABLE

USOS

Para tomar juntas de hasta 5 mm. entre cerámicas de alta absorción, tanto en pisos como en paredes.

COMPOSICIÓN

Cemento blanco, áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales

TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ Temperatura ideal de aplicación entre 10 °C a 30 °C.
- ✓ Debe respetarse la cantidad de agua de amasado indicada.
- ✓ Humedecer los bordes en las cerámicas de media y alta absorción.
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

TAMAÑO DE PIEZAS (cm)	2mm	3mm	4mm	5mm
20X25	0,17	0,26	0,34	0,43
36X36	x	0,21	0,28	0,36
45X45	x	x	0,21	0,27

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Las juntas deben estar limpias y libres de polvo.
- Antes de tratar las juntas, es aconsejable dejar transcurrir entre 24/48 hs. desde la colocación del piso o revestimiento, en función de las condiciones climáticas.
- Piezas porosas o rugosas: antes de rejuntar, proteger las con weber protector cerámicos o cera en pasta para evitar que se manchen y facilitar la limpieza.



MODO DE EMPLEO



Colocar en un balde una parte de agua y agregar paulatinamente 3 partes de **weber pastina classic**; mezclar manualmente o con batidor eléctrico lento (500 rpm) hasta lograr una pasta homogénea, sin grumos y con desarrollo total de color, y dejar reposar 2 minutos.



Llenar las juntas con una llana de caucho, extendiendo el producto en diagonal a éstas y presionando la masa para un relleno completo.



Una vez iniciado el fraguado, cuando desaparezca el brillo superficial, limpiar con una esponja húmeda. Luego de 24 hs, limpiar la superficie con un paño húmedo.

CONSERVACIÓN

18 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.