

PRESENTACIÓN

Bolsa de : 25 kg.

COLOR
Gris

● BENEFICIOS

- Para porcellanatos. Apto para pegar sobre placas de yeso
- Uso interior y exterior
- Apto piso sobre piso con secado normal



SOLO AGREGAR
AGUA



ADHERENCIA
PERFECTA



FLEXIBLE



SECADO
A NIVEL

USOS

Mezcla adhesiva impermeable flexible, de ligantes mixtos, recomendado para la colocación de piezas de alta, media y baja absorción en interior (hasta 120 cm de largo) y exterior o pisos calefaccionados (hasta 100 cm de largo).

COMPOSICIÓN

Cemento gris, áridos silíceos de granulometría compensada, resinas sintéticas y aditivos que mejoran la adherencia y flexibilidad.

TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ Realizar una correcta ejecución de las juntas de dilatación.
- ✓ La junta mínima entre piezas debe ser 3 mm para permitir la dilatación de las mismas.
- ✓ Temperatura ideal de aplicación entre 10 °C a 30 °C.
- ✓ Realizar doble encolado con piezas de gran formato y/o peso elevado.
- ✓ En suelos calefaccionados, la misma deberá estar apagada 24 hs antes y 15 hs después de la aplicación.
- ✓ Realizar doble encolado en piezas mayores a 60x60 cm.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

LLANA	NRO. 10	NRO. 10 DE*	NRO. 12	NRO. 12 DE*
CONSUMO	5 kg/m ²	10 kg/m ²	6 kg/m ²	12 kg/m ²
BOLSA DE 25 KG	5 m ²	2,5 m ²	4 m ²	2 m ²


*DE = doble encolado (sobre la superficie y sobre la placa)

PREPARACIÓN DEL SOPORTE


- Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco, y estabilizado de posibles fisuras.
- Limpiar la superficie de polvo y otros residuos o desmoldantes.
- Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros de longitud, las desviaciones deben ser inferiores a 3mm.
- Cuando excedan los 3mm se recomienda utilizar weber top o weber autonivela para únivelaciones en capa fina.




MODO DE EMPLEO



1 Colocar agua limpia en el balde, luego agregar **weber flex porcellanatos** paulatinamente (5 litros por bolsa aprox.). Mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea.



2 Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m² aprox., peinando con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación.



3 Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el correcto aplastamiento de los surcos, respetando el ancho de junta entre piezas recomendada por el fabricante.
Transcurridas 24/48 hs. tomar las juntas con **weber pastina classic** o **weber pastina prestige**.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.