

PRESENTACIÓN

Baldes de: 7 y 25 kg.

COLOR
Blanco

● BENEFICIOS

- Especial construcción en seco
- Alto poder adhesivo
- Fácil aplicación



EXCELENTE
TRABAJABILIDAD



PERFECTA
ADHERENCIA



LISTO
PARA USAR

USOS

Pasta adhesiva para la colocación de piezas cerámicas y porcellanatos en placas de yeso, fibrocemento y revestimientos antiguos en interiores.

COMPOSICIÓN

Cemento gris, áridos silíceos y aditivos orgánicos e inorgánicos.

TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ Temperatura ideal de aplicación entre 10 °C a 30 °C.
- ✓ Permitir un completo secado, rejuntar entre las 24 a 48 hs.
- ✓ Tiempo abierto: 40 minutos.
- ✓ Adherencia inicial (14 días): 1,5 MPa.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

LLANA	NRO. 6	NRO. 8
CONSUMO	3 kg/m ²	3 kg/m ²
BOLSA DE 7 KG	3,5 m ²	2,5 m ²
BOLSA DE 25 KG	12,5 m ²	8,9 m ²

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Comprobar que el soporte sea consistente, esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del mortero y estabilizado las posibles fisuras.
- Comprobar la planeidad con una regla de 2 mts. de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.
- Limpiar la superficie de polvo, desencofrantes, etc.
- Sanear las partes disgregables.
- En soportes pintados, eliminar todos los restos de pintura no adherida.



MODO DE EMPLEO



Homogeneizar la pasta con la ayuda de una espátula o similar.



Extender la pasta en paños pequeños y peinar con una llana dentada para regularizar el espesor.



Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos dejando la junta entre piezas recomendada por el fabricante. Luego de 24 a 48 hs tomar las juntas con pastina **weber prestige** o **weber pastina epoxi max**.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.