

PRESENTACIÓN

Bolsa de : 2 y 5 kg.

COLOR
25 colores

● BENEFICIOS

- Excelente adherencia en porcellanatos.
- Impermeable y flexible.
- Doble consistencia en piso y pared.



AMPLIA GAMA
DE COLORES



ANTIHONGOS
ANTIALGAS



FLEXIBLE



IMPERMEABLE

USOS

Para el tomado de juntas de 2 a 15 mm. entre piezas de baja absorción y para utilizar en superficies sometidas a una exigencia superior a la normal.

COMPOSICIÓN

Cemento blanco, áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales.

TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ Debe respetarse la cantidad de agua de amasado indicada.
- ✓ Aplicar en pequeñas superficies y limpiar progresivamente.
- ✓ Temperatura ideal de aplicación entre 10 °C a 30 °C.
- ✓ No aplicar en días lluviosos o muy húmedos, con riesgo de heladas o insolación directa.
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

TAMAÑO DE PIEZAS (cm)	2mm	3mm	4mm	5mm
36x36	0,12	0,24	0,36	0,48
60x60	0,07	0,14	0,22	0,29
80x80	0,05	0,11	0,16	0,22
120x120	0,13	0,25	0,38	0,5

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Las juntas deben estar limpias y libres de polvo.
- Antes de tratar las juntas, es aconsejable dejar transcurrir entre 24/48 hs. desde la colocación del piso o revestimiento, en función de las condiciones climáticas.
- Piezas porosas o rugosas: antes derejuntar, proteger las con weber protector cerámicos o cera en pasta para evitar que se manchen y facilitar la limpieza.



MODO DE EMPLEO



Colocar agua en un balde y agregar paulatinamente **weber pastina prestige**; mezclar hasta lograr una pasta homogénea, sin grumos y con desarrollo total de color. Consistencia PISO: 3 partes de pastina + 1 parte de agua o PARED: 3 partes de pastina + 1/2 parte de agua.

Dejar reposar 5 minutos, remezclar y extender sobre el soporte y sobre el revestimiento a colocar. Se debe regularizar el espesor con una llana de 12 mm.

Una vez iniciado el fraguado, cuando desaparezca el brillo superficial, limpiar con una esponja húmeda. Luego de 24 hs, limpiar la superficie con un paño húmedo.

CONSERVACIÓN

24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.