

PRESENTACIÓN

Bolsa de plástica: 8 kg.

COLOR
Gris

● BENEFICIOS

- Terminación hormigón visto
- Capa fina.
- Para interior y exterior



FÁCIL
APLICACIÓN



APLICACIÓN
MANUAL



DURABILIDAD

USOS

Para la reparación estética de hormigones vistos que presentan nidos de abeja, pequeñas fisuras, manchas o daños superficiales.

Se puede usar en interior y exterior, sobre soportes a base de cementos: hormigones y morteros como revoque fino.

COMPOSICIÓN

Cementos especiales, arenas clasificadas y aditivos.

TIPS Y SEGURIDAD

✓ Humedecer el sustrato antes de la aplicación de weber hormivisto. Eliminar todo tipo de rastros de desencofrantes y restos grasos. Proteger el mortero una vez aplicado, de las inclemencias del tiempo (sol, viento, lluvia) para lograr un producto resistente.

✓ No aplicar weber hormivisto sobre yeso o superficies pintadas.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

9,3 m² en 1 mm de espesor por bolsa de 8 kg.

Nota: los valores son aproximados y dependerán de las condiciones del sustrato.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, óxido, o restos de desencofrante.
- Verificar que las superficies estén firmes y bien adheridas.
- En el caso de superficies de hormigón donde se presenten partes flojas, retirar, y reparar con **weber dur**.
- Humedecer el sustrato antes de aplicar el producto.



MODO DE EMPLEO



Amasar con aproximadamente 2,8 a 3 litros de agua limpia por bolsa de 8 kg. (cada 1 kg. de material agregar entre 0,35 y 0,37 litros de agua).



Extender el material de modo uniforme con llana metálica hasta conseguir el espesor deseado. Apretar fuertemente sobre el sustrato para lograr tapar todas las imperfecciones de la superficie.



Dejar secar como mínimo 72 hs. y luego lijar suavemente con lija 200/220 para quitar todos los golpes de llana y dar un acabado más liso.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.