

## PRESENTACIÓN

Bolsa de : 25 kg.

COLOR  
Gris

### ● BENEFICIOS

- Revoque interior fino y grueso
- Más metros en menos tiempo
- Excelente terminación



FÁCIL  
APLICACIÓN



APLICACIÓN  
MANUAL



SOLO AGREGAR  
AGUA

## USOS

Mortero premezclado, listo para usar, para la realización de revocos interiores. Reemplaza 2 operaciones en 1 sola. Para aplicarse sobre ladrillos cerámicos y bloques de hormigón (previamente mojar la superficie), bloques de hormigón celular (previa colocación de weber celublock), vigas y columnas de hormigón (previa colocación de weberprim IC52 fibrado o weber celublock).

En grandes superficies de hormigón consultar sistema de anclaje.

En uniones entre diferentes materiales y/o cambios de plano, colocar malla de fibra de vidrio para minimizar la aparición de fisuras.

## TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ No aplicar con temperatura inferior a 10 °C ni superior a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.
- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada.

## RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

20 a 22 kg/m<sup>2</sup> por cm. de espesor.

## COMPOSICIÓN

Cemento gris, arenas de granulometría clasificada, cal aérea hidratada, aditivos químicos y hidrófugo en polvo.

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.
  - Mojar el soporte abundantemente.
  - Comprobar que el soporte esté firme y consistente.
- Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.



### MODO DE EMPLEO



Amasar con aprox. 4,5 a 5,5 lts. de agua limpia por bolsa de 30 kg, manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea. Dejar reposar entre 5 a 10 minutos aproximadamente.

Aplicar con cuchara de albañil en capas sucesivas hasta obtener un espesor de aprox. 1,5 cm. Reglear y luego retirar las guías. Rellenar con el mismo material, presionando y asegurándose de no dejar huecos.

Una vez que el material haya "tirado", pasar frataso de madera. Por último pasar un fieltro húmedo para tener una terminación similar fino.

### CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

### NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.