



weber primer

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

Tipo de producto

Emulsión acrílica para utilizar sobre superficies cementicias horizontales a modo de puente adherente y consolidador de superficie.

Aspecto

Líquido color blanco

Composición

Agua, emulsiones acrílicas y aditivos químicos especiales.

Contenido de Sólidos

22%

Presentación

Balde de 10 lts.

Conservación

En envase original perfectamente cerrado y al abrigo de la humedad, en lugar fresco y seco sin exposición solar, no presentará inconvenientes.

MODO DE USO

Preparación del soporte

Preparar correctamente la base reparando fisuras, partes flojas y quitando el polvo superficial.

La superficie deberá estar libre de grasitudes u otras suciedades que puedan afectar la adherencia del mortero de nivelación.

Procedimiento para la colocación

1. Una vez diluido el producto con la cantidad de agua indicada, aplicar de forma homogénea sobre la superficie en una misma dirección, con pinceleta o rodillo de pelo largo. De ser necesario, aplicar una segunda mano cruzada.
2. Dejar orear el producto, hasta que pierda el brillo pero esté viscoso al tacto.
3. Aplicar inmediatamente el mortero de nivelación.

Recomendaciones

Si se utiliza sobre contrapiso, diluir 1 parte de agua en 3 de producto.

Utilizado sobre hormigones o carpetas niveladoras existentes, diluir con 1 parte de agua en 1 de producto.

Esparcir y estirar el producto de manera homogénea, sin dejar charcos, con pincel o rodillo.

Cubrir el mortero de nivelación, dentro de las primeras 12 hs después de su aplicación.

Tener en cuenta que el sol directo o las altas temperaturas aceleran el secado.

No aplicar bajo condiciones de exposición directa al sol, altas o bajas temperaturas o vientos constantes.

No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni mayores a 30°C.

Nota: Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

Observaciones

No es un producto de terminación.

No aplicar sobre pinturas, adhesivos ni sobre solados existentes.

No almacenar el producto diluido, solamente en estado puro.

Rendimiento

Diluido 3:1, aprox 40 mts²

Diluido 1:1, aprox 60 mts²

PRECAUCIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad.

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.